

FDV DOKUMENTASJON (HÅNDLAGDE SEMENTFLISER)

PRODUKT:

Ekte håndlagde og grunnimpregnerte sementfliser Forskjeller i dimensjon på < 3,0 mm kan forekomme.

Vannopptaksklasse: < 6 % ferdig impregnert (< 10 % uten impregnering)

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,89 Tørr overflate / 0,65 Våt overflate

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm² (TCVN 6065)

Overflatehardhet: 5,7 Mpa (TCVN 6065)

Brekkestyrke: 5,6 Mpa (TCVN 6065)

NB! Les alltid leggeanvisningen før montering.

Flisene må fukttes, kutttes, limes, fuges og impregneres på korrekt måte for å oppnå et godt resultat og unngå sprekker, skader, flekker og lignende.

Kjemisk bestandighet:

Overflaten i håndlagde sementfliser fra Ulfven består av fin silikasand, marmorstøv og pigmenter. Tykkelsen på det øverste fargelaget er 2,5 – 3 mm. Flisene settes inn med 2 strøk CSS Emulsion for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

Frostmotstand:

Ikke frostsikre.

Byggrenhold:

Vann med **Fila Cleaner** (Evt. **FILA PS87**) og fin vannslip etc. for rensing av flekker og skitt.

Førstegangsbehandling:

Om flisene skal ligge i et område med mye trafikk, skitt, slitasje og lignende anbefaler vi å sette flisene inn med 2 strøk **Fila Matt** eller 2 - 4 strøk med **Fila Fob**.

Daglig renhold:

Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.

Vedlikehold og pleie:

Ved behov, og/eller, etter noen års bruk kan flisene renses med fint slipepapir eller en pussesvamp og et egnet rensmiddel. Etter ønsket resultat av rensing og pussing bør det påføres minst to nye strøk med **Fila Matt** voks, **Fila Fob** eller tilsvarende egnet impregnering.

Unngå å la produkter som kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje etc. få bli liggende å tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

***NB!** Med håndlagde sementfliser lagt på gulv med varmekabler kan det likevel oppstå noe hårstråttynne riss i overflaten som ikke påvirker kvaliteten på flisen. Slike riss/krakeleringer er derfor ikke reklamasjonsgrunn for håndlagde sementfliser.*

Firma :

Ulfven AS Kontaktperson:
Ole-Petter Mork Sandersen
Mobil: 91394716
Mail: olep@ulfven.no