

Spesialfugemasse

PCI Carrafug®

til naturstein

PCI®
Für Bau-Profis



Bruksområde


- Inne og ute.
- Til vegg og gulv.
- Til gulvvarme, balkonger og terrasser.
- Til fugging av polerte natursteinfliser, for eksempel marmor, travertin-, granitt osv.
- Til fugebredder fra 1 - 8 mm.
- Til natursteinfliser som etter fugging skal slipes og poleres.



Med PCI Carrafug kan du fuge flater med ømfintlig naturstein på en sikker måte uten fare for misfarging.

Produktegenskaper

- **Herdner uten sprekkdannelser**, fugen verken sprekker eller sveller.
- **Til rasjonelt arbeid**, herdner hurtig, er hurtig vaskbar og gangbar allerede etter ca 6 timer.
- **Vann- og frostsikker**, kan brukes både inne og ute.
- **Herdningsprofilen er stort sett uavhengig av temperatur.** Vasketidspunktet er tilnærmet lik både ved lave og høye temperaturer.
- **Gir ingen misfarginger i randsoner** ved følsom naturstein.
- **Fyller fugen godt.**
- **Temperaturbestandighet** fra - 20 °C - + 80 °C



0801-11

A brand of

BASF

The Chemical Company

Tekniske data

Materialeteknologiske data

Materialbasis	Pulverblanding av sement, lysekte alkaliebestandige pigmenter og marmorfyllstoffer. Inneholder ikke helsefarlig, silikosefremkallende, fint kvartsstøv ved bearbeiding.	
Komponenter	1-komponent	
Merking i henhold til	- forordning for transport av farlig gods på ikke farlig gods vei (GGVS) - forordning for farlig materiale (GefStoffV) Lokalirriterende, inneholder sement <i>For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)</i>	
Oppbevaring	Tørt og kjølig	
Lagerholdbarhet	ved tørr og kjølig oppbevaring: ca. 12 måneder	
Emballasje		
5 kg pose		Varenr. / EAN-nr.
Carrahvit	nr. 25	55571654 / 4083200013175
Perlegrå	nr. 26	50232859 / 4083200013182
Jurabeige	nr. 27	50953764 / 4083200013199
Sandgrå	nr. 22	51645308 / 4083200027387
Antrasitt	nr. 47	55252223 / 4083200027370

Anvendelsestekniske data

Forbruk	ca. 50 g pulver/lbm fuge**
Rekkeevne	5 kg PCI Carrafug rekker til ca:
Fliseformat	
- 10 × 10 cm	5,6 m ²
- 15 × 15 cm	8,3 m ²
- 15 × 30 cm	11,1 m ²
- 30 × 30 cm	16,6 m ²
Bearbeidingsstemperatur	+ 5 °C til + 25 °C
Blandevann til	
- 1 kg pulver	ca. 0,22 l
- 5 kg pose	ca. 1,10 l
Fugebredde	1 - 8 mm
Hviletid*	ca. 3 minutter
Kan bearbeides i*	ca. 40 minutter
gangbar* etter	ca. 6 timer
Temperaturbestandighet	- 20 °C til + 80 °C

* Ved + 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger de oppgitte tidene.


** Ved 3 mm fugebredde og 10 mm fugegdybde.

Leveringsform med farge

Med forbehold om fargeavvik.



Carrahvit



Perlegrå



Jurabeige



Sandgrå



Antrasitt

Klargjøring av underlaget

- Straks etter at flisene er lagt renses fugene i flisens tykkelse og rengjøres. Flislimet skal nå herdne. Fugene må ikke forvannes før fuging.

Bearbeiding av PCI Carrafug

1 Hell blandevannet (se tabell i "Tekniske data") i et rent kar. Tilsett deretter PCI Carrafug og med bland godt med egnet røre- eller blandevertøy montert på en drill til det oppnås en plastisk masse uten klumper.

2 Etter en hviletid på ca. 3 minutter blandes massen kort på nytt.

Fuging av flisene

3 På vegg og gulv bearbeides PCI Carrafug med en gummisparkel. Fugene fylles helt, og etter tilstrekkelig

herdning (sjekk med fingertuppen) tørkes det av med en lett fuktig svamp eller svampbrett.

4 Når fugemassen er tørr, fjernes resterende fugeslør med en fuktig svamp.

Tips & råd!

- Naturstein har naturligvis forskjellig sugeevne. Ved påfølgende vask må det derfor kun brukes en håndfuktet svamp for å unngå at fugene blir for ru. På sterkt sugende naturstein anbefales det å behandle overflatene med et egnet impregneringsmiddel før fuging, for eksempel PCI Silconal.
- NB! Impregneringsmiddelet må ikke komme ned i fugene.
- Fuger som fremdeles er fuktige må ikke rengjøres med en tørr klut.
- Det skal brukes en lett fuktig svamp, hvis ikke vil det være risiko for at fargepigmenter gnis inn i fugen (risiko for misfarging).
- På ru marmor- eller natursteinfliser kan det etter fuging forekomme pigmentrester på overflaten.
- I tvilstilfeller anbefaler vi at det gjøres en fargeprøve. PCI Carrafug må **ikke** brukes ved fugebredder under 1 mm.
- Ved sliping og polering av fuget naturstein må det tas hensyn til objektavhengige forhold. Det anbefales å innhente bruksteknisk rådgivning hos BASF. For å få en positiv styrkeutvikling og et ensartet fugebilde er det nødvendig at fugingen utføres så raskt som mulig etter at flisene er lagt.
- PCI Carrafug må ikke bearbeides ved temperaturer under + 5 °C og over + 25 °C, i regn og ved trekk.
- Stivnet fugemasse på ikke blandes eller fortynnes med fersk mørtel eller pulver.
- Fliser som er følsomme for syrer, for eksempel marmor, må ikke behandles med med sementslørjern eller andre rengjøringsmidler som inneholder syre.
- Bruk av syreholdige rengjøringsmidler som angriper sementen, kan føre til skader på det herdnete materialet.
- Dilatasjons-, hjørne- og forbindelsefuger lukkes elastisk med PCI Carraferm. Det henvises til produktblad på PCI Carraferm.
- Verktøy rengjøres med vann straks etter bruk. Herdnet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsopplysninger

Faresymbol: Xi Irriterende.

Inneholder: Portland Cement

Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og

øyene. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Bruk egnede vernehansker og

vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)



Den nyeste versjonen og en liste over alle vores forhandlere kan bli funnet på Internett under www.pci-norge.no

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og bruksområdene på våre produkter kan være svært forskjellige. I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne retningslinjer for bearbeiding av våre produkter. Disse tilsvarer vår daglige kunnskap. Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i vårt informasjonsmateriale. Vi henviser generelt til våre salg- og leveringsbetingelser.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159
Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Teknisk datablad Nr 123, utgave mars 2013.
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.