

Spesial heftprimer

PCI Gisogrund® 303

for glatte, ikke-absorberende overflater

PCI®

Für Bau-Profis



Bruksområde

- Til innendørs og utendørs bruk.
- Til vegg og gulv.
- Priming av vanntette, ikke-absorberende belegninger som f.eks. Terrazzo, keramiske fliser, glaserte klinker, naturstein og kunststein, på underlag med rester av lim såvel som asfaltfliser eller fastsittende og grovpussede PVC-belegg.
- Før legging av keramiske fliser med PCI flislim som f.eks. PCI FT-FIX, PCI Flexmörtel, PCI Flexmörtel-Schnell, PCI Nanolight, PCI Rapidlight, PCI Everflex, osv.
- Før pussing med betongsparkelmasse PCI Polycrret 5 og reparasjonsmörtelen PCI Polycrret 20 samt PCI Pericret.



PCI Gisogrund 303 er en sikker heftgrunn for keramiske fliser på glatte/ikke sugende underlag.

Produktegenskaper

- **Herdner raskt**, støv tørr etter ca. 30 til 45 minutter.
- **Klar til bruk**, krever ingen blanding. God å bruke med rulle eller kost.
- **God vedheft**, sikker vedheft til underlaget.
- **Våtfast**, kan flislegges direkte dersom membran ikke er nødvendig, også ved moderat fuktbelastning.
- **Lysegul farge gjør det lettere å kontrollere dekingen**, den primede overflaten er lett synlig.
- **Blanding er uten epoksyharpiks.**
- **EMICODE EC1.**



A brand of

BASF

The Chemical Company

Tekniske data

Materialetekniske data:

Materialbasis	modifisert spesialdispersjon
Komponenter	1-komponent
Densitet	ca. 1,37 g/cm ³
Konsistens	flytende
Farge	lysegul
Merking i henhold til	
- forskrift for transport av farlig gods på vei (GGVS)	Ikke farlig gods
- forskrift for farlig materiale (GefStoffV)	Ikke merkepliktig produkt
<i>For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).</i>	
Lagerholdbarhet	min. 12 måneder ved oppbevaring i tørre omgivelser og beskyttet mot frost. Skal ikke oppbevares permanent over + 30 °C.
Emballasje	20 liters spann Varenr. / EAN-nr. 51942586 / 4083200018392 5 liters spann Varenr. / EAN-nr. 51942639 / 4083200018484 1 liters sekk Varenr. / EAN-nr. 51942533 / 4083200017838

Brukstekniske data:

Forbruk	ca. 90 til 130 ml/m ² Forbruk av primeren er avhengig av underlagets sugsevne og struktur.
Ca. rekkeevne (ett strøk)	
- 20 liters spann	150-220 m ²
- 5 liters spann	40 - 55 m ²
- 1 liters sekk	7,5 - 11 m ²
Lagtykkelse	
- Minste lagtykkelse	lukket film
- Største lagtykkelse	200 µm våtfilm
Arbeidstemperatur	+ 5 til +25 °C
Blandingsforhold	klar til bruk
Herdnetid*	ca. 30 - 40 min.

* Ved + 23 C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer, lavere temperaturer øker de oppgitte tidene.

Klargjøring av underlaget

- Underlaget må være helt, rent og tørt. Olje, malingsrester og rester av f.eks. løsningsbasert lim må fjernes helt.

Bearbeiding av PCI Gisogrund 303

Bruk vernebriller og vernehansker under påføring av PCI Gisogrund 303.

- 1 Rør PCI Gisogrund 303 godt før bruk.
- 2 Spre et tynt lag med primer på underlaget ved hjelp av en nal, myk børste eller flat pensel og arbeid på kryss og

- tvers. Unngå at det danner seg dammer! (Forbruk: ca. 90 - 130 ml/m²).
- 3 Fliser kan legges på den herdnede og avdampede primeren! Fjern rester som hindrer vedheften fra underlaget ved hjelp av egnet middel

(f.eks. PCI Univerdüner). Rist PCI Gisogrund 303 godt før bruk og hell ut på underlaget. Spre primeren ut på underlaget og arbeid på kryss og tvers. Overflaten kan flislegges etter ca. 30 - 45 minutter.

Produktinformasjon

PCI Gisogrund® 303



Fjern rester som hindrer vedheften fra underlaget ved hjelp av egnet middel (f.eks. PCI Univerdünner).



Rist PCI Gisogrund 303 godt før bruk og hell ut på underlaget.



Spre primeren ut på underlaget og arbeid på kryss og tvers.



Overflaten kan flislegges etter ca. 30 – 45 minutter.

Tips & råd!

- PCI Gisogrund 303 skal ikke brukes ved overflatetemperaturer under + 5 °C og over + 25 °C.
- Lim som inneholder sulfittlut må fjernes helt før påføring av PCI Gisogrund 303.
- Beskytt påført og herdet primer fra forurensning.
- Før påføring av PCI Gisogrund 303 på vannavstøtende keramiske fliser (f.eks. Ceramic plus fra Villeroy & Boch) skal overflatebehandlingen fjernes ved grovpussing og grundig rengjøring.
- Verktøy og blandekar rengjøres med vann straks etter bruk. Så snart produktet er herdet, kan det ikke lenger fjernes med vann.
- Lagerholdbarhet: min. 12 måneder ved oppbevaring i tørre omgivelser og beskyttet mot frost. Skal ikke oppbevares permanent over + 30 °C.

Sikkerhetsopplysninger

Produktet er ikke merkepliktig i hht
EU-direktiver.

*For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet
(HMS)*



Den nyeste versjonen
og en liste over alle
vores forhandlere
kan bli funnet på
Internett under
www.pci-norge.no

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159
Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og
bruksområdene på våre produkter kan være svært
forskjellige.
I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne
retningslinjer for bearbeiding av våre produkter.
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.
Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets
egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeids-
formål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes.
Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte
opplysninger i vårt informasjonsmateriale.
Vi henviser generelt til våre salg- og leverings-
betingelser.

Teknisk datablad Nr 517, utgave juni 2016.
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.